P-D Refractories CZ a.s.

Technické údaje

OPAMAT

Typ

M40-(0,7)

Al_2O_3	%	41
SiO_2	%	53,5
Fe_2O_3	%	2
TiO_2	%	1,5
Na_2O+K_2O	%	1,2
MgO	%	0,3
CaO	%	0,2
Zrnitost (max.zrno)	mm	0-0,7
Žárovzdornost	ISO	174
Max.teplota použití	°C	1450
Objemová hmonost při tepl.použ. (1400°C / 5 hod.)	Kg/m3	1950
Zdánlivá pórovitost	%	27
Nasákavost (1400°C / 5 hod.)	%	14
Vlhkost	%	3
Ztráta Žíháním	%	-6
Počátek slinování	°C	800

Technické údaje představují průměrné referenční hodnoty stanovené podle norem DIN a EN testy v naší laboratoři. Slouží k poskytnutí obecné informace.

Vytištěno dne: 2024/3/29