



P-D Refractories CZ a.s.

Technické údaje

OPAMAT

Typ

M65S-(0,7)

Al ₂ O ₃	%	66,5
Fe ₂ O ₃	%	0,8
TiO ₂	%	0,3
Zrnitost (max.zrno)	mm	0-0,7
Žárovzdornost	ISO	178
Max.teplota použití	°C	1670
Vlhkost	%	2,5
Ztráta Žíháním	%	-3,2
Počátek slinování	°C	1000

Technické údaje představují průměrné referenční hodnoty stanovené podle norem DIN a EN testy v naší laboratoři. Slouží k poskytnutí obecné informace.

Vytištěno dne: 2022/8/17