



**P-D Refractories CZ a.s.**

**Technické údaje**

**OPAMAT**

Typ

## **M70B-(0,7)**

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	72
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	1,9
TiO <sub>2</sub>	%	2,8
Zrnitost (max.zrno)	mm	0-0,7
Žárovzdornost	ISO	176
Max.teplota použití	°C	1500
Vlhkost	%	2,5
Ztráta Žíháním	%	-2,7
Počátek slinování	°C	1000

Technické údaje představují průměrné referenční hodnoty stanovené podle norem DIN a EN testy v naší laboratoři. Slouží k poskytnutí obecné informace.

Vytištěno dne: 2022/12/1